

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## Porcelánico Masa Coloreada - Rectificado

|              |                                                                          |  |                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
| MODELO       | BOHEMIA                                                                  |  |                                                                  |
| COLOR        | LIGHT / SAND / GRAY (El color no afecta a los resultados de los ensayos) |  |                                                                  |
| FORMATO REAL | 600 x 1.200 mm                                                           |  |                                                                  |
| ACABADO      | SILK / NATURAL / ANTISLIP AS / FLUTED                                    |  | (Para los diferentes acabados ver los resultados de los ensayos) |
| ESPESOR      | 10 mm                                                                    |  |                                                                  |

**UNE-EN 1441:2016**  
BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO – NO ESMALTADO (UGL) – ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% -- Grupo B1a Anexo G

| STANDARD                     | ENSAYO / CARACTERÍSTICAS                          | REQUERIMIENTOS           | RESULTADOS (*)        |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----|
| <b>EN-ISO 10545 / 3</b>      | Absorción de agua                                 | $E \leq 0,5\%$           | $E \leq 0,3\%$        |     |
| <b>EN-ISO 10545 / 4</b>      | Resistencia a la flexión                          | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ | $> 40 \text{ N/mm}^2$ |     |
|                              | Resistencia a la rotura                           | $\geq 1.300 \text{ N}$   | $> 2.000 \text{ N}$   |     |
| <b>EN-ISO 10545 / 6</b>      | Resistencia a la abrasión profunda                | $175 \text{ mm}^3$       | Conforme              |     |
| <b>EN-ISO 10545 / 11</b>     | Resistencia al cuarteo                            | Requiere                 | Conforme              |     |
| <b>EN-ISO 10545 / 12</b>     | Resistencia a la helada                           | Requiere                 | Conforme              |     |
| <b>EN-ISO 10545 / 13</b>     | Resistencia a agentes químicos y sales de piscina | Min UG/ UGL - B          | UG / UGL - A          |     |
| <b>EN-ISO 10545 / 14</b>     | Resistencia a las manchas                         | Min. Clase 3             | Clase 5               |     |
| <b>UNE ENV 12633</b>         | Antideslizamiento (Test del péndulo)              | Min. Clase 1             | <b>SILK</b>           | 1   |
|                              |                                                   |                          | <b>NATURAL</b>        | 2   |
|                              |                                                   |                          | <b>ANTISLIP AS</b>    | 3   |
| <b>DIN 51130</b>             | Ángulo crítico (Test plataforma inclinada)        | Min. R9                  | <b>SILK</b>           | R9  |
|                              |                                                   |                          | <b>NATURAL</b>        | R10 |
|                              |                                                   |                          | <b>ANTISLIP AS</b>    | R11 |
| <b>DIN 51097</b>             | Ángulo crítico (Test pies descalzos)              | Min. Clase A             | <b>SILK</b>           | A   |
|                              |                                                   |                          | <b>NATURAL</b>        | A+B |
|                              |                                                   |                          | <b>ANTISLIP AS</b>    | C   |
| <b>UNE EN 13501 - 1:2002</b> | Test de reacción al fuego                         |                          | A1 / A1FL             |     |
| <b>UNE EN 14021 - 1:2002</b> | Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental   |                          | 31 %                  |     |

(\*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (octubre 2024)



31 %



ES19/85847