

INFORMACIÓN TÉCNICA

Porcelánico Masa Coloreada - Rectificado

MODELO	BOHEMIA		
COLOR	LIGHT / SAND / GRAY (El color no afecta a los resultados de los ensayos)		
FORMATO REAL	900 x 900 mm		
ACABADO	SILK / NATURAL / ANTISLIP AS	(Para los diferentes acabados ver los resultados de los ensayos)	
ESPESOR	9,5 mm		

UNE-EN 1441:2016

BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO – NO ESMALTADO (UGL) – ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% -- Grupo B1a Anexo G

STANDARD	ENSAYO / CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS (*)	
EN-ISO 10545 / 3	Absorción de agua	$E \leq 0,5\%$	$E \leq 0,3\%$	
EN-ISO 10545 / 4	Resistencia a la flexión	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$> 37 \text{ N/mm}^2$	
	Resistencia a la rotura	$\geq 1.300 \text{ N}$	$> 1.600 \text{ N}$	
EN-ISO 10545 / 6	Resistencia a la abrasión profunda	175 mm^3	Conforme	
EN-ISO 10545 / 11	Resistencia al cuarteo	Requiere	Conforme	
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada	Requiere	Conforme	
EN-ISO 10545 / 13	Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min UG/ UGL - B	UG / UGL - A	
EN-ISO 10545 / 14	Resistencia a las manchas	Min. Clase 3	Clase 5	
UNE ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Clase 1	SILK	1
			NATURAL	2
			ANTISLIP AS	3
DIN 51130	Ángulo crítico (Test plataforma inclinada)	Min. R9	SILK	R9
			NATURAL	R10
			ANTISLIP AS	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Test pies descalzos)	Min. Clase A	SILK	A
			NATURAL	A+B
			ANTISLIP AS	C
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de reacción al fuego		A1 / A1FL	
UNE EN 14021 - 1:2002	Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		31 %	

(*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (octubre 2024)



31 %



ES19/85847