

NORTHWOOD

33,3X100 — 13,11"X39,37" / 26X160 — 10,24"X63" / 20X120 — 47,24"X47,24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLAZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage					P.D. Limpieza Cleaning				Aditivos Agua Piscina	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)								Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)
Formato Size	Color Colour				UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Additive pools water	Ácido Clorhid.	Ácido Cítrico.		Hidróxido Potásico	Ácido Clorhid.	Ácido Láctico	Hidróxido Potásico	Con Acción Trazante	Con Acción Química Oxidante	Con Acción Fílmica	Resistencia a la helada	Resistencia a la flexión
					PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT				Hydrochloric Acid	Citric Acid		Potassium Hydroxide	Hydrochloric Acid	Lactic Acid	Potassium Hydroxide	Tracing Action	Chemical Oxidize Action	Filmic Action	Frost Resistance	Bending Resistance
26X160	Oak	7	4	6000	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Elm	7	4	2100	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke	7	4	6000	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
20X120	Oak	7	4	6000	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Elm	7	4	2100	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke	7	4	6000	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
33,3X100	4	1.33	25	48	63.84	1200	
26X160	3	1.25	25	48	60	1200	10,24"X63"
20X120	5	1.2	24	45	57.6	1152	7,87"X47,24"

Fecha: 09/06/2025

BALDOCER