

**Azulejos de Pasta Branca * Norma: EN 14411 - Grupo BIII (Anexo K)**

Carreaux en pâte blanche émaillés * Norme: EN 14411 - Groupe BIII (Annexe K)

White Clay Glazed Tile * Norm: EN 14411 - Group BIII (Annex K)

Formatos:(mm) 98x198x7 150x150x5,5 148x148x5,5 200x200x6,5 198x198x6,5 198x248x7 98x298x7 148x298x7 198x298x7 75x150x8,5 148x198x6,5 19,8x19,8x6,5 19,8x24,8x7

CARACT. DIMENSIONAIS * CARACTÉRISTIQUES MENSURABLES * DIMENSIONAL DATA	Características Técnicas Caractéristiques Techniques Technical Data		Norma de Ensaio Norme D'Essai Testing Standard	Requisito Norma Norme Condition Norm Requirement	Resultado Ceragni Résultats Ceragni Ceragni Results	Avaliação Évaluation Valuation
		DIMENSÕES DIMENSIONS SIZES	NP EN ISO 10545-2	'Desvio admissível (%) da dimensão média de cada azulejo relativamente à média de fabricação (W): +/- 0,5% Écart moyen d'un carreau / côte de fabrication (W): +/- 0,5 % The deviation in % of the average size for each tile from (W): +/- 0,5 %	+/- 0,5%	Conforme Conforme Conforms
		TOLERÂNCIA DE ESPESSURA TOLÉRANCE DE L'ÉPAISSEUR THICKNESS TOLERANCE	NP EN ISO 10545-2	+/- 0,5 mm	0,2 mm	Conforme Conforme Conforms
		RECTILINEARIDADE DAS ARESTAS RECTILIGNITÉ DES CÔTES STRAIGHTNESS OF EDGES	NP EN ISO 10545-2	+/- 0,3 %	+/- 0,2 %	Conforme Conforme Conforms
		ORTOGONALIDADE ORTHOGONALITÉ SQUARENESS	NP EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	-0,32 / 0,29 %	Conforme Conforme Conforms
		PLANARIDADE PLANÉITÉ FLATNESS	NP EN ISO 10545-2	Curvatura central +0,5% / -0,3% * lateral +0,5% / -0,3% * Empeno diagonal +/- 0,5% Déformation centrale +0,5% / -0,3% * latérale +0,5% / -0,3% * distorcion diagonale +/- 0,5% Central curvature +0,5% / -0,3% * lateral +0,5% / -0,3% * Warpage curvature +/- 0,5%	-0,3 / 0,5 %	Conforme Conforme Conforms
		ABSORÇÃO DE ÁGUA ABSORPTION D'EAU WATER ABSORPTION	NP EN ISO 10545-3	10 a 20 %	14 ... 18%	Conforme Conforme Conforms
		MÓDULO DE RUPTURA FORCE DE RUPTURE MODULUS OF RUPTURE	NP EN ISO 10545-4	>15 N/mm2 Plus de 15 N/ mm2 Average 15 N/ mm2	> 16 N / mm2	Conforme Conforme Conforms
		RESISTÊNCIA À FLEXÃO RÉSISTANCE À LA FLEXION BREAKING STRENGTH	NP EN ISO 10545-4	> 200 N Plus de 200N Greater than 200N	> 300 N	Conforme Conforme Conforms
		RESIST.À FENDILHAGEM RÉSIST. AU TRESSAILLAGE CRASING RESISTANCE	NP EN ISO 10545-11	Exigida Exigée Required	Resistente Résistant Resistant	Conforme Conforme Conforms
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS * CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES * PHYSICAL DATA		RESIST. A BAIXAS CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDOS / BASES RÉSIST. AUX BAISSSES CONCENTRATIONS DES PRODUITS ACIDS ET BASICS RESIST. TO LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	NP EN ISSO 10545-13	min. LB	Garantido Garanti Guaranted	Conforme Conforme Conforms
		RESIST. AOS PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA RÉSIST. AUX PRODUITS CHIMIQUES D'EMPLOI DOMESTIQUES RESIST. HOUSEHOLD CHEMICALS	NP EN ISSO 10545-13	min. LB	Garantido Garanti Guaranted	Conforme Conforme Conforms
		RESIST.ÀS MANCHAS RÉSIST. AUX PRODUITS TÂCHANTS STAIN RESISTANCE	NP EN ISO 10545-14	min. Classe 3	Classe 5	Conforme Conforme Conforms
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS * CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES * CHEMICAL DATA	EMBALAGEM - COLISAGE - PACKAGING					
	Formato (cm) Size (cm) Taille (cm)	Peças / Caixa Pièces / Box Pièces / Boîte	M2/Caixa M2 / BOX M2/ Carton	M2 / Palette M2 / Pallet M2 / Palette	Kg /Palette Kgs / Pallet Kgs / Palette	
	15x15 M15x15	44	1	115	1052	
	M10x20	50	1	96	1130	
	20x20	25	1	96	1117	
	M15x30	22	1	90	985	
	M10x30	33	1	104	1110	
	M20x25	20	1	96	1069	
	M15x20	33	1	96	954	
	7,5x15	44	0,5	72,5	1027	
	M20x30	17	1	92	1121	

Janeiro 2021