



FICHA TÉCNICA PRODUTOS CERAGNI

FICHA TÉCNICA PRODUCTOS CERAGNI

TECHNICAL STANDARDS CERAGNI PRODUCTS

AZULEJOS EN PASTA BRANCA AZULEJOS EN PASTA BLANCA

White clay glazed tiles

Formatos: (mm) 150x150x5,5 148x148x5,5 200x200x6,5 200x250x7 98x298x7 148x298x7 75x150x8,5 biselado
Formats 98x198x7 75x150x8,5 98x198 biselado 98x298 biselado 98x298 emotion 148x148 rústico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS * TECHNICAL DATA

	TESTE TESTE TEST	NORMA NORME NORM	VALOR PRESCRITO EN 14411 VALOR PRESCRITO EN 14411 STANDARDS EN 14411	RESULTADOS RESULTADOS RESULTS	AVALIAÇÃO EVALUACIÓN VALUATION
--	------------------------	------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

CARACT. DIMENSIONAIS * CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES * DIMENSIONAL DATA

	DIMENSÕES		Desvio admissível (%) da dimensão média de cada azulejo relativamente à média de fabricação W: +/- 0,5%		Conforme
	DIMENSIONES	NP EN ISO 10545-2	Desviación admisible de la dimension média individual referida a la dimensión de la fabricación +/- 0,5 %	+/- 0,5%	Conforme
	SIZES		Deviation in % of the average size for each tile from (w) +/- 0,5 %		Conforms
	TOLERÂNCIA DE ESPESSURA				Conforme
	TOLERANCIA DEL ESPESOR	NP EN ISO 10545-2	+/- 0,5 mm	0,2 mm	Conforme
	THICKNESS TOLERANCE				Conforms
	RECTILINEARIDADE DAS ARESTAS				Conforme
	RECTITUD DE LADOS	NP EN ISO 10545-2	+/- 0,3 %	+/- 0,2 %	Conforme
	STRAIGHTNESS OF EDGES				Conforms
	ORTOGONALIDADE				Conforme
	ORTOGONALIDAD	NP EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	-0,32 / 0,29 %	Conforme
	SQUARENESS				Conforms
	PLANARIDADE		Curvatura central +0,5% / -0,3% * lateral +0,5% / -0,3% * Empeno diagonal +/- 0,5%	0,5 / 0,10 %	Conforme
	PLANITUD	NP EN ISO 10545-2	Curvatura central +0,5% / -0,3% * lateral +0,5% / -0,3% * distorsión diagonal +/- 0,5%	-0,11 / 0,11%	Conforme
	FLATNESS		Central curvature +0,5% / -0,3% * lateral +0,5% / -0,3% * Warpage curvature +/- 0,5%	-0,06 / 0,2 %	Conforms

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS * CARACTERÍSTICAS FÍSICAS * PHYSICAL DATA

	ABSORÇÃO DE ÁGUA				Conforme
	ABSORCIÓN DE AGUA	NP EN ISO 10545-3	> 10%	14 ... 18%	Conforme
	WATER ABSORPTION				Conforms
	RESISTÊNCIA À FLEXÃO		Média 15 N/mm ²		Conforme
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	NP EN ISO 10545-4	Media 15 N/ mm ²	20(<7,5mm) > 300N (≥7,5mm) > 600N N / mm ²	Conforme
	BENDING STRENGTH		Average 15 N/ mm ²		Conforms
	Módulo de ruptura				Conforme
	Modulo de ruptura	NP EN ISO 10545-4	(<7,5mm) ≥ 15N/mm ²	(<7,5mm) ≥ 16N/mm ²	Conforme
	Modulus de ruoture		(≥7,5mm) ≥ 12N/mm ²	(≥7,5mm) ≥ 16N/mm ²	Conforms
	RESIST.À FENDILHAGEM		Exigida		Conforme
	RESISTENCIA AL CUARTEO	NP EN ISO 10545-11	Exigée	Cumpre	Conforme
	TENSILE STRENGHT		Required		Conforms

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS * CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS * CHEMICAL DATA

	RESIST.ÀS MANCHAS				Conforme
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	NP EN ISO 10545-14	min. Classe 3	5	Conforme
	STAIN RESISTANCE				Conforms
	RESIST. AOS PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA				Conforme
	RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA	NP EN ISO 10545-13	min. Classe LB	GLA	Conforme
	RESIST. HOUSEHOLD CHEMICALS				Conforms