



MEWS INDUSTRIAL

CONSIGLI POSA E MANUTENZIONE – IT

SERIE

Mews Industrial

FORMATO NOMINALE

11X11/5,5X45/5,5X39,4 CHEVRON/5,5X19,6 CHEVRON GRES PORCELLANATO

DESTINAZIONE D'USO

Pavimento
Rivestimento
Interno
Esterno

CONSIGLI DI POSA

Materiale volutamente stonalizzato. Prelevare il materiale da più scatole e miscelare con attenzione.

COLLANTE CONSIGLIATO

Colla per gres porcellanato.

FUGA CONSIGLIATA

2 millimetri.

FUGANTI CONSIGLIATI

Stucco cementizio / stucco epossidico.

CONSIGLI DI PULIZIA FINE CANTIERE

STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. Deterdek di FILA, Deltaplus di KERAKOLL, o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 5 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita.

STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. Fugasoap di KERAKOLL, PS/87 di FILA). Diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 5 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita.

SILICONE: Solvente per silicone (es. Remosil). Versare direttamente sulla macchia, attendere 1-2 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone.

PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto.



MEWS INDUSTRIAL

CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO – ES

SERIE

Mews Industrial

FORMATO NOMINAL

11X11/5,5X45/5,5X39,4 CHEVRON/5,5X19,6 CHEVRON GRES PORCELÁNICO

USO

Pavimento

Revestimiento

Interior

Exterior

CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN

Material expresamente matizado. Sacar simultáneamente el material de varias cajas y mezclar con cuidado.

ADHESIVO RECOMENDADO

Cola para gres porcelánico.

JUNTA RECOMENDADA

2 milímetros.

JUNTAS RECOMENDADAS

Lechada de cemento / Lechada epoxi.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE FIN DE OBRA

LECHADA DE CEMENTO: Ácido tamponado (p. ej. Deterdek de FILA, Deltaplus de KERAKOLL, o similares).

Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 5 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia.

LECHADA EPOXI: Detergente alcalino (p. ej. Fugasoap de KERAKOLL, PS/87 de FILA). Diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 5 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia.

SILICONAS: Solvente para siliconas (p. ej. Remosil). Aplicarlo directamente sobre la mancha, esperar 1 ó 2 minutos y utilizar scotch brite para quitar el halo.

PINTURA: Se quita por lo general con agua. No obstante, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, preguntar mejor al fabricante de la pintura por el solvente más adecuado.



MEWS INDUSTRIAL

CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN – FR

SERIE

Mews Industrial

FORMAT NOMINAL

11x11/5,5x45/5,5x39,4 CHEVRON/5,5X19,6 CHEVRON grès cérame

DESTINATION D'UTILISATION

Sol & Revêtement
Intérieur & Extérieur

CONSEILS POUR LA POSE

Produit intentionnellement dénuancé.

Merci de mélanger les différents carreaux en les prenant dans différentes boîtes afin d'obtenir un résultat plus harmonieux.

COLLE RECOMMANDEE

Colle pour grès cérame.

DIMENSION DE JOINT RECOMMANDE

Largeur joint conseillée: 2mm

TYPE DE JOINT RECOMMANDE

Joint ciment OU résine époxy.

Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE FIN CHANTIER

JOINT DE CIMENT: Acide à action tamponnée (es. Deterdek de FILA, Deltaplus de KERAKOLL ou similaires).

Tremper le sol avec de l'eau, diluer le produit 1:5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendre 5 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l'eau claire.

RESINE EPOXY: Détergent alcalin (es. Fugasoap de KERAKOLL, PS/87 de FILA). Diluer le produit 1:5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendez 5 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l'eau claire.

SILICONE: Solvant pour silicone (es. Remosil).

Verser directement sur la tâche, attendre 1-2 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch brite.

PEINTURE: Elle peut être éliminée habituellement avec l'eau.

En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant.



MEWS INDUSTRIAL

INSTALLATION AND MAINTENANCE ADVICE – EN

SERIES

Mews Industrial

NOMINAL SIZE

11X11/5.5X45/5.5X39.4 CHEVRON/5.5X19.6 CHEVRON PORCELAIN STONEWARE

USE

Floors
Walls
Indoors
Outdoors

INSTALLATION

The material is deliberately shaded. Take the material from several boxes and mix carefully.

RECOMMENDED ADHESIVE

Adhesive for porcelain stoneware.

RECOMMENDED JOINT

2 millimetres.

RECOMMENDED FILLERS

Cement-based grout / epoxy grout.

CLEANING AT THE END OF THE WORK

CEMENT-BASED GROUT: Buffered acid (e.g. Deterdek by FILA, Deltaplus by KERAKOLL, or similar). Wet the floor with water, dilute the product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 5 minutes then use a white scotch brite pad and rinse well with clean water.

EPOXY GROUT: Alkaline detergent (e.g. Fugasoap by KERAKOLL, PS/87 by FILA). Wet the floor with water, dilute the product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 5 minutes then use a white scotch brite pad and rinse well with clean water.

SILICONE: Solvent for silicone (e.g. Remosil). Pour it straight onto the stain, wait for 1-2 minutes and remove the mark using scotch brite.

PAINT: Can usually be removed using water, but if resin-based paints or particular enamels have been used, it is best to ask the manufacturer which solvent is most suitable.



MEWS INDUSTRIAL

VERLEGE- UND PFLEGETIPPS – DE

SERIE

Mews Industrial

NENNFORMAT

11X11/5,5X45/5,5X39,4 CHEVRON/5,5X19,6 CHEVRON FEINSTEINZEUG

VERWENDUNGSZWECK

Bodenbelag
Wandverkleidung
Innenbereiche
Außenbereiche

VERLEGEHINWEISE

Die Fliesen weisen gewollt unterschiedliche Schattierungen auf. Für die Verlegung das Material aus verschiedenen Schachteln entnehmen und vorsichtig mischen.

EMPFOHLENER KLEBER

Kleber für Feinsteinzeug.

EMPFOHLENE FUGE

2 Millimeter.

EMPFOHLENE FUGENMITTEL

Zementmörtel/Epoxyfugenmasse.

HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN

MÖRTEL: Gepufferte Säure (z.B. Deterdek von FILA, Deltaplus von KERAKOLL oder ähnliche). Das Produkt 1:5 mit Wasser verdünnen und auf den Boden geben. 5 Minuten warten, dann eine weiße Bürste vom Typ Scotch Brite verwenden und sorgfältig mit sauberem Wasser abspülen.

Epoxyfugenmasse: Alkalisches Reinigungsmittel (z.B. Fugasoap von KERAKOLL, PS/87 von FILA). Das Produkt 1:5 mit Wasser verdünnen und auf den Boden geben. 5 Minuten warten, dann einen weißen Scotch Brite verwenden und sorgfältig mit sauberem Wasser abspülen.

SILIKON: Lösungsmittel für Silikon (z.B. REMOSIL). Direkt auf den Fleck gießen, 1-2 Minuten warten und dann einen Scotch Brite verwenden und den Schmutzrand entfernen.

FARBE: Normalerweise wird in der Regel mit Wasser entfernt, aber wenn Kunstharzfarben oder spezielle Lacke verwendet wurden, muss der Farbhersteller im Hinblick auf das geeignete Lösungsmittel konsultiert werden.